

Випробувальна лабораторія

Протокол
дослідження хімічного складу цинкового відходу

від "07" липня 2023 р.

Об'єкт дослідження: гартцинк в чушках**Метод дослідження:** атомно-абсорбційна спектроскопія**Прилад:** атомно-абсорбційний спектрофотометр АА6300**Дата відбору проби:** 04.07.23 р.**Партія:** 31378 кг (53 чушок)

Проби відібрані згідно ГОСТ 28192-89

Результати аналізу

№ з/п	Об'єкт дослідження	Масова частка хімічного елементу, %				
		Al	Fe	Pb	Zn	Інше
1	Стружка зразків з 10-ти чушок	1,83	0,46	0,09	97,57	0,05

Випробування провів: Інженер-лаборант ВЛ Паладюк Н.Г.

Начальник ВЛ



О.С. Вітенко